

91-70

Clearcoat Air Dry / Klarlack Air Dry

Beschreibung

Sehr schneller lufttrocknender Klarlack mit gutem Glanz. Kein Additiv / Härter im Basislack notwendig.





Eigenschaften

- energiesparende Lufttrocknung bei 20°C
- Trockenzeit (20°C): 70 min
- forcierte Trocknung möglich (5 min bei max. 60°C)
- guter Glanz
- VOC konform

Untergrundvorbehandlung

Basislack muss vollständig trocken sein. Geeignet für Wasserbasislacke.

Verarbeitung

	Mischungsverhältnis		1:1
	Klarlack Air Dry	91-70	100 Vol. %
	Härter - Air Dry	69-70	100 Vol. %
	Lackierpistole /Spritzdruck		
	HVLP-Spritzpistole	1,3 mm	2,0 bar
	Compliant-Spritzpistole	1,2 mm	1,8 - 2,2 bar
	Anwendung		
	Anzahl Spritzgänge	<u>1,5 Spritzgänge</u>	<u>2 Spritzgänge</u>
	Ablüftzeit	ohne	3-5 min.
	Schichtdicke	40 - 50 µm	50 - 60 µm
	Trocknung		max. 60°C
	staubtrocken	20 min	
	griffest	30 min	
	montagefest	50 min	5 min
	polierbar	60 - 70 min	nach Abkühlung
	Topfzeit 20°C	45 min	

91-70

Clearcoat Air Dry / Klarlack Air Dry

Ergänzende Produkte

69-70 Härter – Air Dry

Prod. Nr.	Beschreibung	Inhalt
91-70	Klarlack Air Dry	1 L
91-70	Klarlack Air Dry	5 L

VOC

2004/42/IIB(d) (420)420

Lagerstabilität

Mind. 24 Monate haltbar bei sachgerechter Lagerung zwischen 15-25°C und ungeöffnetem Gebinde

Anmerkungen

Sicherheitshinweis

Produkte sind nur für den fachmännischen Gebrauch geeignet.

Sicherheitsdatenblätter und vorhandene Warnhinweise auf den Produktetiketten sowie die lokale Gesetzgebung, sind zu beachten. Beim Verarbeiten immer die entsprechende Schutzausrüstung benutzen.

Verbindlichkeitsinformation

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder die Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewichte u.ä. dienen lediglich der allgemeinen Information; sie können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit der Produkte (Produktspezifikation) dar. Mit Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit. Die jeweils aktuelle Fassung erhalten Sie von ihrem Vertriebspartner. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.