

1K Haftvermittler farblos

Beschreibung

Transparenter, lösemittelhaltiger 1K-Haftvermittler

Eigenschaften & Verarbeitung

Haftvermittler auf Zink, Stahl, VA-Stahl, Aluminium, Chromuntergründen, Pulver- und KTL-Lackierung. Nach Vorprüfung auch für Kunststoffe (ABS, GFK, etc.) geeignet. Überlackierbar mit konventionellen und wasserverdünnbaren 1K und 2K Lacken.

Untergrundvorbereitung:

Der Untergrund muss sauber, trocken, staub-, rost-, öl- und fettfrei sein.

Verarbeitungsbedingungen

Nicht unter +5°C Objekttemperatur verarbeiten. Die optimale Verarbeitungstemperatur liegt zwischen +15 und +25°C. Die Oberflächentemperatur muss mindestens 3°C über dem Taupunkt der umgebenden Luft liegen.

Dichte:	~ 0,9 g/ml
Theoretische Verbrauch	~ 100 ml/m ² (bei 3 - 5 µm TSD)
Mischungsverhältnis:	Unverdünnt auftragen
Applikation:	Fließbecherpistole 1,2 – 1,3 mm, 1,6 - 2 bar
Spritzgänge:	1 Trockenschichtdicke 3 - 5 µm
Überlackierbar:	nach 10 -15 Min
Lagerung:	Nicht über 35°C lagern. Vor Feuchtigkeit und Sonneneinstrahlung schützen.

VOC (EU) 95,53 %

Sicherheitshinweis

Produkte sind nur für den fachmännischen Gebrauch geeignet. Sicherheitsdatenblätter und vorhandene Warnhinweise auf den Produktetiketten sowie die lokale Gesetzgebung, sind zu beachten. Beim Verarbeiten immer die entsprechende Schutzausrüstung benutzen.

Verbindlichkeitsinformation

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder die Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewichte u.ä. dienen lediglich der allgemeinen Information; sie können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit der Produkte (Produktspezifikation) dar. Mit Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit. Die jeweils aktuelle Fassung erhalten Sie von ihrem Vertriebspartner. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.