

Beschreibung

2K Acryl-Klarlack mit ausgezeichnetem Verlauf und sehr hohem Glanz





Eigenschaften

- einfache Applikation,
- ausgezeichneter Verlauf
- hoher Glanz
- hohe Witterungsbeständigkeit
- VOC konform

Untergrundvorbereitung

Basislack muss vollständig trocken sein

Verarbeitung

		Mischungsverhältnis		3 : 1
	Klarlack Premium	93-30	3 (Vol.)	
	Härter	69-320, 69-325	1 (Vol.)	
	Verdünnung	30-25, 30-30	+ 15 - 20 %	
	Lackierpistole /Spritzdruck			
	HVLP-Spritzstole	1,3 mm	2,0 bar	
	Compliant-Spritzpistole	1,2 - 1,3 mm	1,8 - 2,2 bar	
	Anwendung			
	Anzahl Spritzgänge	1,5 Spritzgänge	2 Spritzgänge	
	Ablüftzeit	ohne	5 - 10 min	
	Schichtdicke	ca. 50 µm	40 - 60 µm	
	Trocknung			
	20°C	10 - 14 h		
	60°C	25 - 35 min		
	Infrarot	15 - 20 min		
	Topfzeit 20°C	50 - 120 min		

93-30

Clearcoat Premium / Klarlack Premium

Ergänzende Produkte

69-320 Härter – kurz

30-25 Verdünnung – normal

69-325 Härter – normal

30-30 Verdünnung - lang

Prod. Nr.	Beschreibung	Inhalt
93-30	Klarlack Premium	1L
93-30	Klarlack Premium	5L

VOC

VOC 2004/42/IIB(d) (420) <420

Lagerstabilität

Mind. 24 Monate haltbar bei sachgerechter Lagerung zwischen 15-25°C und ungeöffnetem Gebinde

Anmerkungen

Sicherheitshinweis

Produkte sind nur für den fachmännischen Gebrauch geeignet.

Sicherheitsdatenblätter und vorhandene Warnhinweise auf den Produktetiketten sowie die lokale Gesetzgebung, sind zu beachten. Beim Verarbeiten immer die entsprechende Schutzausrüstung benutzen.

Verbindlichkeitsinformation

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder die Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewichte u.ä. dienen lediglich der allgemeinen Information; sie können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit der Produkte (Produktspezifikation) dar. Mit Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit. Die jeweils aktuelle Fassung erhalten Sie von ihrem Vertriebspartner. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.