

### Beschreibung

2K Acryl-Klarlack mit kurzer Trocknungszeit und sehr gutem Glanz





### Eigenschaften

- einfache Applikation,
- schnelle Trocknung
- guter Verlauf
- hohe Witterungsbeständigkeit
- VOC konform

### Untergrundvorbereitung

Basislack muss vollständig trocken sein

### Verarbeitung

	Mischungsverhältnis		2:1 + 5%	3 :1 + 15 - 20%
	Klarlack Universal	93-20		100 Vol. %
Härter	69-220 , 69-225		50 Vol. %	-----
	69-320 , 69-325		-----	33 Vol. %
Verdünnung	30-25 , 30-30		+ 5 Vol. %	+ 15 - 20 Vol. %
	<b>Lackierpistole /Spritzdruck</b>			
	HVLP-Spritzstole	1,3 mm		2,0 bar
Compliant-Spritzpistole	1,2 - 1,3 mm		1,8 - 2,2 bar	
	<b>Anwendung</b>			
	Anzahl Spritzgänge	1,5 Spritzgänge		2 Spritzgänge
	Ablüftzeit	ohne		5 - 10 min
Schichtdicke	ca. 50 µm		40 - 60 µm	
	<b>Trocknung</b>			
	20°C	6 – 8 h		
	60°C	15 – 25 min		
	Infrarot	10 – 15 min		
	Topfzeit 20°C	30 – 45 min		

## Ergänzende Produkte

69-220 Härter - kurz	69-320 Härter – kurz	30-25 Verdünnung – normal
69-225 Härter -normal	69-325 Härter – normal	30-30 Verdünnung - lang

Prod. Nr.	Beschreibung	Inhalt
93-20	Klarlack Universal	1 L
93-20	Klarlack Universal	5 L

## VOC

VOC 2004/42/IIB(d) (420)<420

## Lagerstabilität

Mind. 24 Monate haltbar bei sachgerechter Lagerung zwischen 15-25°C und ungeöffnetem Gebinde

## Anmerkungen

### Sicherheitshinweis

Produkte sind nur für den fachmännischen Gebrauch geeignet.  
Sicherheitsdatenblätter und vorhandene Warnhinweise auf den Produktetiketten sowie die lokale Gesetzgebung, sind zu beachten. Beim Verarbeiten immer die entsprechende Schutzausrüstung benutzen.

### Verbindlichkeitsinformation

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder die Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewichte u.ä. dienen lediglich der allgemeinen Information; sie können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit der Produkte (Produktspezifikation) dar. Mit Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit. Die jeweils aktuelle Fassung erhalten Sie von ihrem Vertriebspartner. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.